

Specifiche Tecniche Technical Specification

Tipo / Grade

VINCICOAT 112

Stabilimento/Mill: S. Giustina - Italy

Cartoncino patinato fine con retro grigio

Fully coated white lined chipboard with grey back GD

Grammatura Substance	Spessore Caliper	Volume Bulk	Rigidità/Stiffness			
			Taber 15°		L&W 5° (*)	
			Long. Md	Trasv. Cd	Long. Md	Trasv. Cd
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493		DIN 53121	
g/m ²	mm	cm ³ /g	mN.m	mN.m	mN.m	mN.m
(250)	0.328	1.31	6.7	2.7	12.7	5.1
(270)	0.359	1.33	8.7	3.5	16.5	6.6
290	0.384	1.32	10.7	4.6	20.3	8.7
300	0.396	1.32	12.1	5.3	23.0	10.1
320	0.425	1.33	14.7	6.4	27.9	12.2
350	0.465	1.33	18.8	8.6	35.7	16.3
385	0.505	1.31	23.4	10.9	44.5	20.7
400	0.525	1.31	26.4	12.4	50.2	23.6
(425)	0.556	1.31	29.4	13.7	55.9	26.0
450	0.590	1.31	34.5	16.2	65.5	30.8
(500)	0.655	1.31	42.0	19.0	79.8	36.1
(550)	0,720	1.31	49.8	20.8	94,6	39.5

(*) I valori Taber sono misurati; i valori L&W sono calcolati. / Taber figures are guaranteed; L&W figures are calculated.

Bianco Xenon (alla produzione) ISO 2470 Brightness (at production) ISO 2470

Copertina / Top 80 % +/-2

Tolleranze - Campionamento ISO 186

Tolerances - Sampling ISO 186

Grammatura / Substance	+/- 2 %	Sulla media dell'ordine On the average of the order
Spessore / Caliper	+/- 5 %	Sui singoli campioni (95% dei valori) For single determinations (95% of values)
Rigidità / Stiffness	- 10 %	Sui singoli campioni (95% dei valori) For single determinations (95% of values)
Condizioni ambientali / Test conditions	T: 23 +/- 1° C	RH: 50 +/- 2%