

Specifiche Tecniche Technical Specification

Tipo / Grade
VINCIFLEXO 114

Stabilimento/Mill: Villa S.Lucia – Italy

Cartoncino patinato fine con retro grigio. Questo cartoncino è particolarmente adatto per accoppiamento con microonda e per stampa flessografica.

Fully coated white lined chipboard with grey back. Triple-coated, designed for Multi-colour Flexopress conversion and litholamination. GD

Substance	Caliper	Bulk	SCT CD	Burst	Smoothness	Cobb
ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 9895	ISO 2759	ISO 2494	ISO535
g/m ²	mm	cm ³ /g	KN/m	KPa	ml/min	g/m ²
(145)	0.154	1.06	2.3	290	50	70
(160)	0.170	1.06	2.7	330	50	70
180	0.194	1.08	2.9	350	50	70
210	0.232	1.10	3.3	370	50	70
230	0.255	1.11	3.6	390	50	70

ISO 2470 Brightness (at production) ISO 2470

Top	83 % +/-2	
Tolerances – Sampling ISO 186		
Substance	+/- 3 %	On the average of the order
Caliper	+/- 5 %	For single determinations (95% of values)
SCT CD	- 10%	
Burst	- 10%	
Smoothness	+/- 20 ml/min	
Cobb back	+/- 30 g/m ²	
Test conditions	T: 23 +/- 1° C	RH: 50 +/- 2%